




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ООО «СибНИИстрой»)



Адрес места нахождения юридического лица:
630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14,
e-mail: stroyser@inbox.ru

Испытательный центр «Материалов, изделий и веществ»

Свидетельство об аккредитации № СРК RU. ИЦ.0006 от 04.02.2023 г.

Свидетельство № 1070/2014 от 20.11.2014 г. зарегистрирован ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ

А.В.Пермина
«18» апреля 2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ180423-ЗСИИп от 18.04.2023.

Известь строительная по ГОСТ 9179-2018: фракции 0-15 мм в количестве 25 кг, фракции 0-40 мм в количестве 30 кг. Дата выработки: март 2023г.

(описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
фракция 0-15 мм	И-6840-3	07.04.2023 - 14.04.2023	Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 9179-2018	-	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1	1210	
			Активные СаО+МgО, % по массе		Не менее 80	ГОСТ 22688-2018 п.4.1	86,6	2 сорт
			СО ₂ , % по массе		Не более 3	ГОСТ 22688-2018 п.4.3.2	3,80	
			Непогасившиеся зерна, % по массе		Не более 11	ГОСТ 22688-2018 п.4.5	7,84	
			Температура гашения, °С		-	ГОСТ 22688-2018 п.4.9	51,8	
			Время гашения, мин		Не более 8		6	быстрогосящаяся
фракция 0-40 мм	И-6840-1	07.04.2023 - 14.04.2023	Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 9179-2018	-	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1	1060	
			Активные СаО+МgО, % по массе		Не менее 90	ГОСТ 22688-2018 п.4.1	92,15	1 сорт
			СО ₂ , % по массе		Не более 3	ГОСТ 22688-2018 п.4.3.2	2,25	
			Непогасившиеся зерна, % по массе		Не более 11	ГОСТ 22688-2018 п.4.5	4,07	
			Температура гашения, °С		-	ГОСТ 22688-2018 п.4.9	52,6	
			Время гашения, мин		Не более 8		6	быстрогосящаяся

Инженер химик

Зам. руководителя лаборатории



Г.В.Шевченко

И.А.Анюшина