



ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

«СИБНИИСТРОЙ»

Адрес места нахождения юридического адреса: 630005, Россия, г. Новосибирск,
ул. Некрасова, 50, тел.: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru

Испытательный центр «Материалов, изделий и веществ»

Свидетельство об аккредитации № CPK RU. ИЦ.0006 от 04.02.2020 г.

Свидетельство № 1070/2014 от 20.11.2014 г. зарегистрирован ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
тел. 8(383) 361-21-06, e-mail: sibniistroy@mail.ru



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ010721-ЗСИИп от 01.07.2021 г.

Известь гидратная по ГОСТ 9179-2018 в количестве 20кг. Дата выработки: май 2021г.
(описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.		Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
			Нормативный документ	Нормативное значение			
07.06.2021 - 11.06.2021	Грансостав, частные остатки на ситах, %	5,0 мм	ГОСТ 9179-2018	-	ГОСТ 22688-2018 п.4.7	0,0	
		2,0 мм				0,0	
		1,0 мм				0,0	
		0,25 мм				0,4	
		0,20 мм				1,1	
		0,14 мм				2,2	
		0,05 мм				12,6	
0,045 мм	8,6						
	Насыпная плотность, кг/м ³		-	ГОСТ 8735-88 п.9.1	618		
	Активные CaO+MgO, % по массе		Не менее 67	ГОСТ 22688-2018 п.4.2	71,92		
	CO ₂ , % по массе		Не более 5	ГОСТ 22688-2018 п.4.3.2	3,27		
	Влажность, %		Не более 5	ГОСТ 14050-93 п.4.5	0,18		

Инженер-испытатель

Зам. руководителя лаборатории



Г.В.Шевченко

И.А.Анюшина