



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ООО «СибНИИСтрой»)



«СИБНИИСТРОЙ»



Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия, г. Новосибирск,
ул. Некрасова, 50; тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru


Испытательный центр «Материалов, изделий и веществ»

Свидетельство об аккредитации № СРК RU. ИЦ.0006 от 04.02.2020 г.

Свидетельство № 1070/2014 от 20.11.2014 г. зарегистрирован ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
тел: +7 (383) 361-21-06, e-mail: sibniistroy@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ

 А.В.Пермина
«08» февраля 2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ080223-7СИИп от 08.02.2023г.

Известь гидратная по ГОСТ 9179-2018 в количестве 20кг. Дата выработки: декабрь 2022г.
(описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.		Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ				Нормативный документ	Нормативное значение			
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Известь гидратная	И-6779-4	10.01.2023 - 07.02.2023	Грансостав, частные остатки на ситах, %	0,2 мм	ГОСТ 9179-2018	-	ГОСТ 22688-2018 п.4.7	0,34	
				0,09 мм				1,64	
		Активные СаО+MgO, % по массе		Не менее 67		ГОСТ 22688-2018 п.4.2	75,26		
			CO ₂ , % по массе			Не более 5	ГОСТ 22688-2018 п.4.3.2	0,99	
				Влажность, %			Не более 5	ГОСТ 14050-93 п.4.5	0,040
			Степень гидратации, %				-	ГОСТ 9179-2018	71,72
				Содержание гидратной воды, %			-	ГОСТ 8269.1-97	17,08

Инженер химик

Зам. руководителя лаборатории




Г.В.Шевченко


И.А.Анюшина