



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ООО «СибНИИстрой»)



«СИБНИИСТРОЙ»



Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия, г. Новосибирск,
ул. Некрасова, 50; тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru

Испытательный центр «Материалов, изделий и веществ»

Свидетельство об аккредитации № CPK RU. ИЦ.0006 от 04.02.2020 г.

Свидетельство № 1070/2014 от 20.11.2014 г. зарегистрирован ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
тел: +7 (383) 361-21-06, e-mail: sibniistroy@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ

А.В.Пермина
«08» февраля 2023г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ080223-6СИИп от 08.02.2023г.

Известь строительная по ГОСТ 9179-2018: фракции 0-15 мм в количестве 25 кг, фракции 0-40 мм в количестве 30 кг. Дата выработки: декабрь 2022г.

(описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
фракция 0-15 мм	И-6779-3	10.01.2023 - 07.02.2023	Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 9179-2018	-	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1	1202	
			Активные СаО+МgО, % по массе		Не менее 80	ГОСТ 22688-2018 п.4.1	89,25	2 сорт
			СО₂, % по массе		Не более 3	ГОСТ 22688-2018 п.4.3.2	3,31	
			Непогасившиеся зерна, % по массе		Не более 11	ГОСТ 22688-2018 п.4.5	5,85	
			Температура гашения, °С		-	ГОСТ 22688-2018 п.4.9	55,0	
			Время гашения, мин		Не более 8		5	быстрогосящаяся
фракция 0-40 мм	И-6779-3	10.01.2023 - 20.01.2023	Насыпная плотность, кг/м³	ГОСТ 9179-2018	-	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1	1055,2	
			Активные СаО+МgО, % по массе		Не менее 90	ГОСТ 22688-2018 п.4.1	91,86	1 сорт
			СО₂, % по массе		Не более 3	ГОСТ 22688-2018 п.4.3.2	2,49	
			Непогасившиеся зерна, % по массе		Не более 11	ГОСТ 22688-2018 п.4.5	3,69	
			Температура гашения, °С		-	ГОСТ 22688-2018 п.4.9	52,6	
			Время гашения, мин		Не более 8		6	быстрогосящаяся

Инженер химик

Зам. руководителя лаборатории



Г.В.Шевченко

И.А.Анюшина