



ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

**«СИБНИИСТРОЙ»**

Адрес места нахождения юридического адреса: 630005, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 50, тел.: +7 (383) 362-12-12, e-mail: [stroyseri@inbox.ru](mailto:stroyseri@inbox.ru)  
Испытательный центр «Материалов, изделий и веществ»

Свидетельство об аккредитации № **СРК RU. ИЦ.0006** от **04.02.2020 г.**

Свидетельство № **1070/2014** от **20.11.2014 г.** зарегистрирован ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14  
тел. 8(383) 361-21-06, e-mail: [sibniistroy@mail.ru](mailto:sibniistroy@mail.ru)

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЦ  
А.А. Быков  
«01» июля 2021 г.  
М.П.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ ЛИ010721-10СИИп от 01.07.2021 г.**

Известь строительная по ГОСТ 9179-2018: фракции 0-40 мм в количестве 30 кг  
Дата выработки: май 2021г.

(описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний)

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
		Нормативный документ	Нормативное значение			
24.05.2021 - 07.06.2021	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 9179-2018	-	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1	1038	
	Активные СаО+MgO, % по массе		Не менее 80	ГОСТ 22688-2018 п.4.1	87,42	2 сорт
	СО <sub>2</sub> , % по массе		Не более 3	ГОСТ 22688-2018 п.4.3.2	2,51	
	Непогасившиеся зерна, % по массе		Не более 7	ГОСТ 22688-2018 п.4.5	6,97	
	Температура гашения, °С		-	ГОСТ 22688-2018 п.4.9	49,2	
	Время гашения, мин		Не более 25		10	среднега- щаяся

Инженер-испытатель

Зам. руководителя лаборатории



Г.В.Шевченко

И.А.Анюшина