



ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ООО «СИБНИИСТРОЙ»)



Адрес места нахождения юридического адреса: 630005, Россия, г. Новосибирск,
ул. Некрасова, 50, тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyserf@inbox.ru
Испытательный центр «Материалов, изделий и веществ»

Свидетельство об аккредитации № CPK RU. ИЦ.0006 от 04.02.2020 г.

Свидетельство № 1070/2014 от 20.11.2014 г. зарегистрирован ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
тел. 8(383) 361-21-06, e-mail: sibniistroy@mail.ru



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ150221-13СИИп от 15.02.2021 г.

Известь строительная по ГОСТ 9179-2018: фракции 0-40 мм в количестве 30 кг

Дата выработки: январь 2021г.

(описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
		Нормативный документ	Нормативное значение			
01.02.2021 - 12.02.2021	Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 9179-2018	-	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1	1030	
	Активные СаО+MgO, % по массе		Не менее 90	ГОСТ 22688-2018 п.4.1	89,66	
	CO ₂ , % по массе		Не более 3	ГОСТ 22688-2018 п.4.3.2	1,40	
	Непогасившиеся зерна, % по массе		Не более 7	ГОСТ 22688-2018 п.4.5	6,89	
	Температура гашения, °С		-	ГОСТ 22688-2018 п.4.9	48,0	
	Время гашения, мин		-		6,0	быстрогосящаяся

Инженер-испытатель

Зам. руководителя лаборатории



Г.В.Шевченко

И.А.Анюшина