

Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.


Результаты лабораторных испытаний*

 № 1, за август 2025 г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные СаО + MgO, %	св. 67.0	74,2
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,7
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	1,0
	0.09	до 15.0	8,7

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

 Техник-лаборант Севастьян Н.А.

Нам доверяют. Мы гарантируем.



 УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.

Результаты лабораторных испытаний*

№ д, за пробирка 2025г.


Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные СаО + MgO, %	св. 67.0	71,7
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,7
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	0,2
	0.09	до 15.0	7,1

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант



Нам доверяют. Мы гарантируем.


 УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.

Результаты лабораторных испытаний*

 № 3, за март 2025 г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные СаО + MgO, %	св. 67.0	71,2
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,4
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	1,0
	0.09	до 15.0	7,2

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант



Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.



Результаты лабораторных испытаний*

 № 4, за апрель 2025 г.


Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества


№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные СаО + MgO, %	св. 67.0	72,3
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,7
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	1,0
	0.09	до 15.0	8,2


* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант



Нам доверяют. Мы гарантируем.


 УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.



Результаты лабораторных испытаний*

 № 5, за МАЙ 2025г.


Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества


№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные CaO + MgO, %	св. 67.0	71,5
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,4
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	0,0
	0.09	до 15.0	0,7

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант



Нам доверяют. Мы гарантируем.



 УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.

Результаты лабораторных испытаний*

№ 6, за июль 2025 г.


Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные CaO + MgO, %	св. 67.0	72,2
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,7
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	1,0
	0.09	до 15.0	7,2

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант



Нам доверяют. Мы гарантируем.

Ю.П.
 УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.



Результаты лабораторных испытаний*

№ 7, за июль 2025г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные CaO + MgO, %	св. 67.0	<i>70.4</i>
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	<i>2.4</i>
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	<i>1.0</i>
	0.09	до 15.0	<i>8.2</i>

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант *Сивакина Н.А.*

Нам доверяют. Мы гарантируем.


 УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.



Результаты лабораторных испытаний*

№ 8, за июль 2025 г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества


№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные СаО + MgO, %	св. 67.0	71,4
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,0
3	Зерновой состав, %	0.2	1,0
		0.09	6,7

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант 

Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.



Результаты лабораторных испытаний*

 № 9, за сентябрь 2025г.


Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		1 сорт	1 сорт
1	Активные СаО + MgO, %	св. 67.0	71,2
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,7
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	1,0
	0.09	до 15.0	4,7

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант



Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.




Результаты лабораторных испытаний*


 № 10, за октябрь 2025г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные СаО + MgO, %	св. 67.0	<u>70,2</u>
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	<u>2,4</u>
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	<u>0,4</u>
	0.09	до 15.0	<u>5,9</u>

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

 Техник-лаборант 

Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.



Результаты лабораторных испытаний*

 № 11, за ИЗВЕСТЬ 2025г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные CaO + MgO, %	св. 67.0	72,1
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,7
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	1,0
	0.09	до 15.0	7,2

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

 Техник-лаборант Степанова Н.А.

Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОТК
Кабашова Ю.П.



Результаты лабораторных испытаний*

№ 12, за Июль 2025 г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018


Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные СаО + MgO, %	св. 67.0	70,2
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,0
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	1,0
	0.09	до 15.0	7,2

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант Селезнева Н.А.

Нам доверяют. Мы гарантируем.


 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОТК
Кабачова Ю.П.

Результаты лабораторных испытаний*

 № 04, за январь 2026г.


Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные CaO + MgO, %	св. 67.0	70,2
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,7
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	10
	0.09	до 15.0	6,7

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант



Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.



Результаты лабораторных испытаний*

 № 04, за 02.04.2026 2026 г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные CaO + MgO, %	св. 67.0	72,2
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,7
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	0,0
	0.09	до 15.0	7,7

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

 Техник-лаборант Степанова Н.А.

Нам доверяют. Мы гарантируем.


 УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.


Результаты лабораторных испытаний*

 № 03, за март 2026г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества


№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные CaO + MgO, %	св. 67.0	72,2
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,4
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	9,8
	0.09	до 15.0	6,4

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

 Техник-лаборант Све Симагина Н. А.

Нам доверяют. Мы гарантируем.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОТК
Кабашова Ю.П.



Результаты лабораторных испытаний*

№ 09, за Сентябрь 2026 г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные CaO + MgO, %	св. 67.0	71,3
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,2
3	Зерновой состав, %		
	0.2	до 2.0	1,2
	0.09	до 15.0	9,4

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант Св. Сивакина Н.А.

Нам доверяют. Мы гарантируем.


 УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ОТК
 Кабашова Ю.П.



Результаты лабораторных испытаний*

№ 05, за 11.11.2026 2026г.

Известь строительная, гашеная (пушонка), по ГОСТ 9179-2018

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение	Полученные результаты
		I сорт	I сорт
1	Активные СаО + MgO, %	св. 67.0	72,3
2	Содержание CO ₂ , % по массе	до 3.0	2,7
3	Зерновой состав, %	0.2	0,9
		0.09	7,4

* Данные лабораторных испытаний предоставляются усреднено

Техник-лаборант 